

# TECHNISCHES DATENBLATT

## VKP Trio 600 Standard

Imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktions-Dichtungsband zur vollständigen Abdichtung der Fugen von Fenstern und Türen.

Breite Band mm (Fugentiefe)	Schlagregendichte Fugenbreite mm	Rollenlänge m	Art.-Nr.	m pro Karton/ m pro Palette	Rollen pro Karton/ Rollen pro Palette
58	5-10	9	<b>0875 445 805</b>	54/1944	6/216
66	5-10	9	<b>0875 446 605</b>	54/1944	6/216
75	5-10	9	<b>0875 447 505</b>	45/1620	5/180
84	5-10	9	<b>0875 448 405</b>	36/1296	4/144
58	7-15	6	<b>0875 445 807</b>	36/1296	6/216
66	7-15	6	<b>0875 446 607</b>	36/1296	6/216
75	7-15	6	<b>0875 447 507</b>	30/1080	5/180
84	7-15	6	<b>0875 448 407</b>	24/864	4/144
58	10-20	4,5	<b>0875 445 810</b>	27/972	6/216
66	10-20	4,5	<b>0875 446 610</b>	27/972	6/216
75	10-20	4,5	<b>0875 447 510</b>	22,5/810	5/180
84	10-20	4,5	<b>0875 448 410</b>	18/648	4/144

### Anwendungsgebiete:

Abdichtung von Fenster- und Türenfugen, Anschlussfugen von Wintergärten an das Hauptgebäude und sonstigen Bauanschlüssen.

### Eigenschaften:

- Einfache und schnelle Fensterabdichtung mit nur einem Arbeitsschritt.
- Dampfdruckgefälle von Innen nach Außen.
- Die unterschiedlichen Dampfdiffusionseigenschaften werden durch eine zusätzliche Seitenflächenimprägnierung auf der Innenseite erreicht.
- Abdichtung gegen Schlagregen bis 600Pa.

# TECHNISCHES DATENBLATT

- Wärmedämmung und Luftdichtheit in einem Produkt.
- Wärme- und Schallisolierung.
- UV- und wetterbeständig.

## Anwendung:

1. Vorbereitung: Die Untergründe sind grob von Verunreinigungen zu befreien. Bei Mauerausbrüchen die Abdichtungsebene nach Vorschriften glattstreichen.
2. Die Banddimension anhand der Einsatzbereiche auswählen.
3. Die Bänder 1- 2 mm pro Seite schmaler, abhängig vom Rahmenprofil auswählen.
4. Den Blendrahmen reinigen.
5. Das überkomprimierte Anfangs- und Endstück des Bandes abschneiden.
6. Schutzfolie vom Selbstklebestreifen abziehen und das Band am Fensterprofil mittig aufkleben.
7. Auf die richtige Positionierung innen und außen achten! Innenseite ist mit heller Einfärbung, Außenseite schwarz.
8. Beim Aufkleben des Bandes Längenzugabe ca. 2 cm/m berücksichtigen. Beim Aufkleben das Band leicht stauchen. Nicht langziehen! Anschließend Band aufdrücken.
9. VKP Trio an den Ecken stumpf stoßen, hier in Längsrichtung stauchen.  
Nicht um die Ecke verlegen!
10. Kleinere Fehlstellen können mit Flexbandkleber verschlossen werden, sollten aber grundsätzlich vermieden werden.

## Technische Daten:

Bandfarbe	Schwarz
Zusammensetzung	Imprägnierter PU-Schaum
Wasserdampf-Diffusionswiderstand	Innen dichter als Außen
Verarbeitungstemperatur	Material: +5°C bis +25°C, Luft +0°C bis +35°C
Temperaturbeständigkeit	-25°C bis +60°C
Baustoffklasse	B2 normal entflammbar nach DIN 4102 (Z-56.2-3618).
UV-Beständigkeit (Freibewitterung)	Gegeben, nach DIN 18542 BG1 (nur bei

# TECHNISCHES DATENBLATT

	schlagregendichter Komprimierung).
Wärmeleitfähigkeit	0,048 W(m*K) nach DIN 52612
Schallschutz	52dB in 8mm Fuge
Anstrichverträglichkeit	Muss im Einzelfall geprüft werden
Silikonfrei	Nein
Schlagregendichtigkeit	>= 600 Pa
Lagerzeit bei +20°C	24 Monate/bei 5°C bis 20°C

## Hinweise:

- Die Rückstellgeschwindigkeit von VKP Trio 600 Standard ist temperaturabhängig. Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern.
- Bei Leibung mit Anschlagssituation VKP Plus Art-Nr. 0875... als äußere Abdichtung verwenden. Im äußeren unteren Fensteranschluss empfiehlt sich der Anschluss mit Würth Fensterdichtband, Art.-Nr. 0875.... um eine wannenförmige Entwässerungsebene herzustellen. Bei unteren Haustüranschlüssen bzw. bodentiefen Fensterelementen die Vorschriften der DIN 18195/DIN 18533 beachten! Z.B. mit EPDM Folien Art-Nr. 0875 ... abdichten.
- Die Befestigung der Fenster erfolgt als Distanzmontage Würth Art-Nr. 0875...
  - Bitte hier die Verarbeitungsvorschriften der Befestigungsmaterialien berücksichtigen!
- Im Bereich der Abdichtungsebene auf parallel verlaufende Fugenflanken achten!
- Eine nachträgliche Versiegelung mit Dichtstoffen ist nicht zulässig.
- VKP Trio 600 Standard darf nicht mit aggressiven Chemikalien in Kontakt kommen.
- VKP Trio 600 Standard kann mit herkömmlichen Putzsystemen angeputzt werden.
- Hoch beanspruchte Fassadenfugen sind mit VKP® Plus abzudichten.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs - und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.