

TECHNISCHES DATENBLATT

0992 810 060, 0992 810 190

Eurasol® P

Hochwertiges Klebeband auf Papierbasis für den Innenbereich.

Anwendungsgebiete:

Breite 60mm: Dauerhaftes Verkleben der Überlappungen von Dampfsperren und Dampfbremsen. Luftdichte Stoßverklebungen von OSB-Platten.

Breite 190mm: Luftdichte Verklebung von Einblasöffnungen sowie Reparaturen von Beschädigungen in Dampfsperren und Dampfbremsen.

Eigenschaften:

- Trägermaterial aus Spezialpapier
- Band lässt sich sehr einfach von Hand abreißen
- Geprüfte Luftdichtheit und Alterungsbeständigkeit
- Gewährleistet dauerhaft luftdichte Verklebungen
- Maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen
- schützt vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung in der Dämmung
- lösemittelfrei
- ausschließlich für den Innenbereich geeignet
- zertifiziert über thermische Alterungs- und Feuchtebeständigkeit von der Universität Kassel
- Nachweis der Luftdichte bei -Euradop® -Eurasol® -Eurasol® P - Eurasol® Plus durch Fraunhofer Institut für Bauphysik in Stuttgart in Anlehnung an DIN 18055 / DIN EN 42 und DIN V 4108 - 7 / prEN 12114

Anwendung:

Achtung: Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Im verklebten Bereich darauf achten, dass sich kein Stauwasser bilden kann. Verklebtes Band nicht dauerhaft auf Zug beanspruchen.

Eurasol® P durch Abziehen des Abdeckpapiers von wenigen Zentimetern auf der Überlappungsnaht fixieren. Durch Abziehen des Abdeckpapiers wird das Klebeband auf der gesamten Länge der

TECHNISCHES DATENBLATT

überlappenden Naht durch Andrücken verklebt. Bitte auf ausreichenden Anpressdruck achten. Am Ende der Verklebung wird das Klebeband einfach mit der Hand abgerissen.

Technische Daten:

Klebstoff	Acrylat - Dispersion, lösemittelfrei
Klebstoffträger	Synthesepapier weiß, bedruckt Würth Eurasol® P
Abdeckmaterial	Silikonpapier braun
Klebkraft DIN EN 1939	Ca. 35 N/25mm
Stärke (ohne Abdeckung)	Ca. 0,28mm
Verarbeitungstemperatur	0°C bis +50°C
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +100°C
Alterungsbeständigkeit	Sehr gut
Vollbelastbarkeit	Nach 6 Stunden

Hinweise:

Eurasol® P ist optimal für die Verklebung von Wütop® Dampfbremsen und Wütop® Dampfsperren geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser Wütop® - Folien, um mit dem Würth Luftdichtsystem ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Lagerfähigkeit: 12 Monate in geschlossener Verpackung bei Normalklima.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.