

Technische Produktinformation

Fliesen- und Natursteinkleber

Fliesenfest extra

S1 Flexkleber

FF 450



Zementärer Flexkleber, C2 TE S1 nach DIN EN 12004, mit hoher Ergiebigkeit und besten Verarbeitungseigenschaften, zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten, für Feinsteinzeug, auch im Unterwasserbereich, z. B. in Schwimmbecken und Brauchwasserzisternen. Geeignet auf Wand- und Fußbodenheizungen und Verbundabdichtungen.

- Innen und außen, Wand und Boden
- C2: Haftfestigkeit $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- T: hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung
- E: lange klebeoffene Zeit > 30 Minuten
- S1: Biegezug $\geq 2,5 \text{ mm}$
- 2-in-1 Rezeptur: Dünnbett- und Fließbettverlegung
- Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII
- DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 8 (Gemäß DGNB-Kriterium „ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt“ Version 2018)
- Wohngesund: Empfohlen vom Sentinel Haus Institut

Verbrauch: Ca. $1,1 \text{ kg} / \text{m}^2 / \text{mm}$



| Lieferform | Gebinde/Palette | Palettengewicht |
|------------|-----------------|-----------------|
| Beutel | 5 kg | 200 |
| Sack | 20 kg | 50 |
| Sack | 25 kg | 40 |
| BigBag | 500 kg | 1 |
| BigBag | 1000 kg | 1 |

| Anwendungsgebiete | Geeignetes Material: Fliesen und Platten aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Bodenklinkerplatten, Mosaik, verfärbungsunempfindlicher Naturwerkstein, Betonwerkstein Anwendungsbereiche: Für Wohnbereiche, Gewerbe und Industriebereiche, Großküchen, Badezimmer, Feucht- und Nassräume, Schwimmbäder, Brauchwasserzisternen, Balkone, Terrassen und Fassaden geeignet. | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------|-----------------|-------|-------|----------|---------------|---------------|----------------|-----------|---------------|---------------|-----------------|
| Eigenschaften | Sehr gute Kontakthaftung, Grünstandfestigkeit und hohes Wasserrückhaltevermögen, wasserbeständig, Frost-Tau-wechselbeständig, sehr geschmeidige Verarbeitungseigenschaften, sehr hohe Ergiebigkeit, lange klebeoffene Zeit. | | | | | | | | | | | | |
| Untergrundvorbereitung | Die Untergründe müssen sauber, fest, tragfähig, formbeständig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Estrichrisse: sollten kraftschlüssig verharzt werden z.B. mit Sopro Schüttelharz. Unebenheiten: Sollten ausgeglichen werden z.B. mit Sopro RAM 3 [®] , Sopro Reparatur-Spachtel, Sopro FS 15 [®] plus, Sopro VarioFließSpachtel oder Sopro S-Flow. Zementestriche: müssen 28 Tage alt und trocken sein oder Schnellestriche wie z.B. Sopro Rapidur [®] B1, Sopro Rapidur [®] B3 und Sopro Rapidur [®] B5 verwenden. Schwimmend oder auf Trennlage liegende Zementestriche sollten hierbei eine Restfeuchte $\leq 2,0$ CM-% aufweisen. Zementestriche im Verbund können mit Fliesen belegt werden, sobald sie begehbar sind. Bei Verlegung von Natursteinen ist eine Verfärbung aufgrund von Durchfeuchtung abzuwägen. Calciumsulfatestriche: (Anhydrit- und Anhydritfließestriche) müssen ausreichend geschliffen, abgesaugt und grundiert werden und unbeheizt einen Feuchtigkeitsgehalt $\leq 0,5$ CM-% und beheizt einen Feuchtigkeitsgehalt $\leq 0,3$ CM-% aufweisen. Beheizte Zement- und Calciumsulfatestriche müssen vor der Verlegung belegereif geheizt werden. Gipsputze: müssen trocken, einlagig und dürfen nicht gefilzt und nicht geglättet sein. Es gelten die einschlägigen Normen, Richtlinien und Empfehlungen sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik. | | | | | | | | | | | | |
| Grundierung | Für stark und unterschiedlich saugende Untergründe: Sopro Grundierung 749 und Sopro SperrGrund 602 Für nicht saugfähige Untergründe: Sopro HaftPrimer S 673 Für Calciumsulfatestriche: Sopro MultiGrund 637 (für alle Formate), Sopro Grundierung 749 (Formate bis 0,2 m ²), Sopro SperrGrund 602 (Formate bis 1,0 m ²) Zur Verfestigung von sandenden, mineralischen Untergründen und als Haftvermittler auf glatten Untergründen: Sopro EpoxiGrundierung 1522 Weitere Informationen finden Sie in den jeweiligen technischen Merkblättern. | | | | | | | | | | | | |
| Verarbeitung | In ein sauberes Anmischgefäß entsprechende Wassermenge vorlegen und Sopro Fliesenfest extra intensiv und klumpenfrei anmischen, bis eine verarbeitungsgerechte Konsistenz erreicht ist. Nach einer Reifezeit von 3 – 5 Minuten nochmals kräftig durchmischen. Mit der Glättkelle eine Kontaktschicht aufziehen, dann mit passender Zahnkelle das Kammbett aufziehen (Werkzeugwinkel 45° – 60°). Nur so viel Mörtel aufziehen, wie innerhalb der klebeoffenen Zeit (30 min.) mit Fliesen belegt werden kann. Fliesen unter Druck einlegen, einschieben und justieren. Fugennetz vor der Erhärtung auskratzen und Belag abwaschen. | | | | | | | | | | | | |
| Wasserbedarf | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 1809 687 1899">Je Gebinde</th> <th data-bbox="687 1809 847 1899">5 kg</th> <th data-bbox="847 1809 1007 1899">20 kg</th> <th data-bbox="1007 1809 1145 1899">25 kg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 1899 687 1951">Dünnbett</td> <td data-bbox="687 1899 847 1951">1,9 l - 2,1 l</td> <td data-bbox="847 1899 1007 1951">7,6 l - 8,4 l</td> <td data-bbox="1007 1899 1145 1951">9,5 l - 10,5 l</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1951 687 2031">Fließbett</td> <td data-bbox="687 1951 847 2031">2,1 l - 2,3 l</td> <td data-bbox="847 1951 1007 2031">8,4 l - 9,2 l</td> <td data-bbox="1007 1951 1145 2031">10,5 l - 11,5 l</td> </tr> </tbody> </table> | Je Gebinde | 5 kg | 20 kg | 25 kg | Dünnbett | 1,9 l - 2,1 l | 7,6 l - 8,4 l | 9,5 l - 10,5 l | Fließbett | 2,1 l - 2,3 l | 8,4 l - 9,2 l | 10,5 l - 11,5 l |
| Je Gebinde | 5 kg | 20 kg | 25 kg | | | | | | | | | | |
| Dünnbett | 1,9 l - 2,1 l | 7,6 l - 8,4 l | 9,5 l - 10,5 l | | | | | | | | | | |
| Fließbett | 2,1 l - 2,3 l | 8,4 l - 9,2 l | 10,5 l - 11,5 l | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Begehbar / Verfügbare | Nach ca. 12 Stunden bzw. nach Erhärtung des Mörtels; Lastverteilungsmaßnahmen am Boden vorsehen. | | | | | | | | | | | | | | |
| Belastbar | Nach ca. 3 Tagen; gewerbliche Objekte nach ca. 14 Tagen, Bereiche mit hoher Nassbelastung nach ca. 7 Tagen, Unterwasserbereich nach ca. 21 Tagen, Wand- und Fußbodenheizung nach ca. 14 Tagen | | | | | | | | | | | | | | |
| BigBag | Folgende Hinweise beziehen sich insbesondere auf die rationelle Verarbeitung mit Hilfe von Silo und angeschlossener Mischtechnik. Lagerung des Sopro BigBags im trockenen Originalgebinde feuchtigkeitsgeschützt ohne starke Sonneneinstrahlung. Kompatible Mischtechnik entsprechend den Herstellerangaben installieren. Silo Empfehlung: Fassungsvermögen 1.200 Liter oder größer, bspw. von der Firma M-tec. Mischtechnik Empfehlung: Durchlaufmischer MAI [®] 2MIX-LYRA-PICCOLO (benötigt Starkstromanschluss 16 Amp. Und Wasseranschluss mit GK-Kupplung). Bitte halten Sie gfls. Rücksprache mit dem Hersteller oder der Sopro Anwendungstechnik. Weitere Hinweise finden Sie auf unserer Homepage unter „Verarbeitungshinweise BigBag“. | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignete Untergründe | Mind. 3 Monate alter Beton, Leichtbeton, Zementestriche, Calciumsulfatestriche (Anhydrit- und Anhydritfließestriche), Gussasphaltestriche (innen), Trockenestriche, beheizte Bodenkonstruktionen (Zement- und Calciumsulfatestriche), alte und feste Keramik-, Naturstein-, Terrazzo- oder Betonwerksteinbeläge, Gipsbauplatten, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, vollfugiges Mauerwerk (kein Mischmauerwerk), Putze hergestellt aus Putz- und Mauerbinder, Zementputz, Kalkzementputz, Gipsputz und Hartschaumplatten. Grundsätzlich müssen alle Untergründe tragfest und formstabil sein. Allgemein gelten die Ausführungen der DIN 18157. Sopro Abdichtungen aus DSF 523, DSF 423, DSF RS 623, DSF SL 1525, TDS 823, FDF 525/527, PU-FD 1570/1571, Sopro Boards und AEB [®] 640. | | | | | | | | | | | | | | |
| Klebeoffene Zeit | Ca. 30 Minuten | | | | | | | | | | | | | | |
| Lagerung | Ca. 12 Monate (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde) | | | | | | | | | | | | | | |
| Reifezeit | 3 - 5 Minuten | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterwasser- und Dauernassbereich | geeignet | | | | | | | | | | | | | | |
| Verarbeitungstemperatur | Ab +5 °C bis max. +30 °C verarbeitbar; in der kalten Jahreszeit empfehlen wir im Außenbereich den Einsatz eines schnell erhärtenden Sopro Dünnbettmörtels | | | | | | | | | | | | | | |
| Verarbeitungszeit | Ca. 4 Stunden; angesteifter Mörtel darf weder mit Wasser noch mit frischem Mörtel wieder verarbeitungsfähig gemacht werden. | | | | | | | | | | | | | | |
| Verbrauchstabelle | <table border="1"> <tr> <td>Zahnung (mm)</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Verbrauch kg/m²</td> <td>1,1</td> <td>1,7</td> <td>2,2</td> <td>2,8</td> <td>3,3</td> <td>--</td> </tr> </table> <p>Alle angegebenen Verbrauchswerte sind abhängig vom Neigungswinkel der Zahnkelle sowie von der Art und Ebenflächigkeit des Untergrundes. Zahnung 20 mm entspricht TKB Zahnung M1 (Halbrundzahnung).</p> | Zahnung (mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | Verbrauch kg/m ² | 1,1 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,3 | -- |
| Zahnung (mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | | | | | | | | | |
| Verbrauch kg/m ² | 1,1 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,3 | -- | | | | | | | | | |
| Verfugungsempfehlung | Für die Verfugung von keramischen Fliesen und Platten mit saugenden Scherben (Steingut) empfehlen wir bei Fugenbreiten: von 1 bis 5 mm Sopro Saphir [®] 5 PerlFuge von 1 bis 10 mm Sopro DF 10 [®] DesignFuge Flex Für die Verfugung von Fliesen und Platten mit schwach- bzw. nicht saugenden Scherben (Steinzeug und Feinsteinzeug) empfehlen wir bei Fugenbreiten: von 1 bis 10 mm Sopro DF 10 [®] DesignFuge Flex von 2 bis 20 mm Sopro FlexFuge FL plus Für die Verfugung von Beton- und Naturwerksteinbelägen empfehlen wir bei Fugenbreiten: | | | | | | | | | | | | | | |

von 1 bis 10 mm Sopro DF 10[®] DesignFuge Flex
 von 2 bis 20 mm Sopro FlexFuge FL plus
 Zur Verfugung in Bereichen mit hoher mechanischer Beanspruchung (Werkstätten, gewerbliche Bereiche) empfehlen wir bei Fugenbreiten:
 Von 1 bis 10 mm Sopro TitecFuge[®] plus TF+
 Von 3 bis 30 mm Sopro TitecFuge[®] breit TFb
 Für die Verfugung mit chemikalienbeständigem Fugenmörtel empfehlen wir bei Fugenbreiten:
 von 1 bis 10 mm Sopro DFX DesignFugenEpoxi
 von 1,5 bis 12 mm Sopro FugenEpoxi FEP

| | |
|-------------------------------------|---|
| Wand- und Fußbodenheizung | geeignet |
| Werkzeuge | Rührquirl, Zahnkelle mit passender Zahnung bis Zahnungsgröße 12 mm |
| Werkzeugreinigung | Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen. |
| Zeitangaben | Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten. |
| Prüfzeugnisse | DIN EN 12004: C2 TE S1 DIN EN 13501-1: Brandverhaltensklasse A1/A1fl DIN EN 14891: FF 450 in Verbindung mit DSF 423, DSF 523, TDS 823 und GD 749 erfüllt die Anforderungen, auch die der Haftfestigkeiten nach Chlorwasserlagerung PG-AIV-F: Systemkomponente des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) als Systemprüfung in Kombination mit DSF 523, DSF 423, DSF RS 623, TDS 823, DSF SL 1525, FDF 525/527, PU-FD 1570/1571 und weiteren Sopro-Komponenten PG-AIV-B: Systemkomponente des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) als Systemprüfung in Kombination mit AEB 640 und weiteren Sopro-Komponenten PG-AIV-P: Systemkomponente des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) als Systemprüfung in Kombination mit Sopro Boards und weiteren Sopro-Komponenten |
| Lizenz | EMICODE gemäß GEV: EC1 ^{PLUS} sehr emissionsarm ^{PLUS} |
| Hinweise zu Ihrer Sicherheit | Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). GHS05 GHS07 Signalwort: Gefahr H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P261 Einatmen von Staub vermeiden. P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen. P501 Inhalt/Behälter laut Verordnung der Entsorgung zuführen. Enthält: Portlandzement, Cr (VI) < 2 ppm. Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII GISCODE ZP1 |

CE-Kennzeichnung

| | |
|--|--|
|  1211 / 0767 |  Sopro Bauchemie GmbH Biebricher Straße 74 65203 Wiesbaden (Deutschland) www.sopro.com |
| 04 CPR-DE3/0450.4.deu EN 12004 Sopro FF 450 Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich | |
| Brandverhalten | Klasse A1/A1 _s |
| Verbundfestigkeit: | |
| – Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung | ≥ 1,0 N/mm ² |
| Dauerhaftigkeit gegen: | |
| – Einwirkung von Klima-/Wärmelagerung: | |
| Haftzugfestigkeit nach Wärmelagerung | ≥ 1,0 N/mm ² |
| – Einwirkung von Wasser/Feuchte: | |
| Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung | ≥ 1,0 N/mm ² |
| – Einwirkung von Frost-/Tauwechsel-Lagerung: | |
| Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung | ≥ 1,0 N/mm ² |

Deutschland

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun
Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41
Mail info_ch@sopro.com

Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 72 24 67141-0
Fax +43 72 24 67141-0
Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +49 611 1707-111
Fax +49 611 1707-280
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung

Fon +49 611 1707-170
Fax +49 611 1707-136
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.